

OPRAVNÉ MALTY NA BETÓN A MURIVO

MALTY S PEVNOSTŮU V TLAKU 30 MPa

PCI POLYCRET K 30 RAPID

Rýchlotuhnúca cementová opravná malta, pre hrúbky vrstvy 3 – 30 mm v jednom kroku.

PCI POLYCRET K 40

Cementová opravná malta, pre hrúbky vrstvy 3 – 40 mm v jednom kroku.



PCI POLYCRET K 30 RAPID

RÝCHLOTUHNÚCA CEMENTOVÁ OPRAVNÁ MALTA NA BETÓN A MURIVO

- univerzálna vyrovnávací malta na lokálne a celoplošné opravy
- pre hrúbky vrstvy 3 – 30 mm v jednom kroku
- na betón, murivo, vápennocementové a cementové omietky, na keramické obklady a dlažby
- na vyrovnávanie bazénov a opravu poškodených hrán schodov
- ako jadrová alebo vyrovnávací omietka na murivo pred nanesením tenkovrstvových minerálnych a pastovitých omietok
- na vyrovnanie a opravy nerovných stien pred lepením obkladov
- na vyrovnanie betónových podláh a cementových poterov a na vytvorenie spádových vrstiev na balkónoch a terasách
- už po cca 4 hodinách je možné nanášať finálnu omietku alebo lepiť obklady a dlažby
- odolná proti vode, poveternostným vplyvom a mrazu
- pevnosť v tlaku: 30 N/mm²



PCI POLYCRET K 40

CEMENTOVÁ OPRAVNÁ MALTA NA BETÓN A MURIVO

- jednozložková opravná malta so špeciálnymi aditívami a vláknami
- pre hrúbky vrstvy 3 – 40 mm v jednom kroku
- na lokálne a plošné opravy balkónov, terás, schodisk, soklov, plotov a výtlkov v podlahách
- na vyplnenie dutín v nezavibrovaných betónoch
- na vyrovnanie betónových podláh a cementových poterov a na vytvorenie spádových vrstiev na balkónoch a terasách
- tixotropná pri nanášaní hrubých vrstiev
- jednoduchá oprava rohov a hrán konštrukcií bez nutnosti debnenia
- nanášanie bez adhézneho mostíka na navlhčený podklad
- odolná proti vode, poveternostným vplyvom a mrazu
- pevnosť v tlaku: 30 N/mm²

